

CrisolTex Revoque Plástico es un revestimiento acrílico texturable, formulado con minerales finos que brinda un acabado delicado y natural. Viene listo para aplicar con llana metálica. También se puede aplicar con rodillo o tolva diluyendo con hasta un 5% de agua, directamente sobre revoque grueso alisado, reemplazando así al revoque fino y a la pintura, bajando los costos de material y tiempos de mano de obra. Puede aplicarse también sobre revoques gruesos fratasados, revoques finos, placas de yeso, hormigón, madera, bloques de hormigón, etc.

CrisolTex Revoque Plástico disimula pequeños errores de los revoques, cubre micro fisuras y al secar forma una película protectora de gran adherencia e impermeabilidad. Su formulación lo vuelve un producto altamente recomendable para "la obra nueva" en superficies de exterior pero también puede utilizarse sin ningún problema en interiores o en obras a restaurar.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, algas, hongos y pintura vieja. También debe estar libre de óxido y de alcalinidad.

Hongos o algas: Lavar con solución de agua lavandina al 12% en agua. Luego enjuagar y dejar secar dos días.

En revoques nuevos dejar transcurrir 30 días antes de la aplicación o realizar tratamiento con ácido hasta neutralidad de la superficie.

Si en las superficies hubiese grietas o desniveles importantes será necesario reparar dichos defectos antes de la aplicación de CrisolTex.



MODO DE APLICACIÓN

CrisolTex Revoque Plástico se aplica con llana metálica. También se puede aplicar con rodillo o tolva diluyendo hasta con un 5% de agua y aplicando dos manos para asegurar la perfecta impermeabilización de la superficie.

CON RODILLO

- Aplicar una mano del producto directamente con rodillo a modo de fondo.
- Dejar secar.
- Aplicar la segunda mano de terminación con rodillo.
- Si hiciera falta puede diluirse con 5% de agua.

CON LLANAS

- Aplicar con llana metálica en forma de abanicos una mano de CrisolTex Revoque Plástico sin diluir presionar en un ángulo de 30° a 45° para que el material se transfiera fácilmente a la superficie.
- Retirar excesos y planchar con la misma llana metálica.
- Dejar secar.

(Este producto no está diseñado para dibujar con llana plástica).



PRESENTACIÓN

CrisolTex Revoque plástico se presenta en baldes de 4 y 20 kg pudiendo elegirse cualquier color del sistema tintométrico (excepto los dos primeros de cada hoja de la carta Concierto de Colores).



RENDIMIENTO

CrisolTex Revoque Plástico: 0.8 a 1.5 Kg x Metro cuadrado.

Los rendimientos y consumos pueden variar dependiendo de la superficie a aplicar y los métodos de aplicación.

CON SOPLETE TOLVA

- Aplicar pintura fondo, si se desea, del mismo color de la textura final. Dejar secar.
- Proyectar el producto diluyéndolo con 5% de agua.
- Cambiando el tamaño de la boquilla del rociador se obtendrán diferentes terminaciones.



PRECAUCIONES

- No mojar la pared ni los elementos durante la aplicación.
- No aplicar con temperaturas inferior a 5 °C ni superior a los 40°C.
- No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie.
- Almacenar en lugar fresco y seco. Utilizar los elementos de protección personal adecuados.
- Cerrar correctamente los envases si ha sobrado material.
- Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.