



Formulados con los mejores elementos para combatir la aparición de óxido (óxido de hierro y fosfato de zinc). Su formulación también contiene pigmentos de gran resistencia para dar diferentes tonos de terminación.

☰ CARACTERÍSTICAS GENERALES

Colores: Verde Gris

Terminación: Mate.

Presentación: 0.225 lt – 0.9 lt – 3.6 lt – 18 lt.

Secado entre manos: Al tacto de 4 a 6 horas. Repintado de 12 a 14 horas.

Secado final: 24 horas.

Rendimiento: 8 a 10 m² por litro y por mano. Estimarse pérdidas por aplicación no uniforme e irregularidades en la superficie.

Diluyente: aguarrás mineral si se aplica a pincel o rodillo máximo un 10% si es a soplete entre 20 y 25%.

Limpieza de utensilios húmedos: con aguarrás mineral.

Limpieza de utensilios secos: con thinner.

🔧 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia de impurezas, sales, grasas y restos de pintura.

- Se recomienda eliminar con cepillo de acero todo resto de óxido. Luego eliminar el polvo.

- Si la superficie estuvo en contacto con agua salada, lavar para eliminar las sales. Enjuagar con agua dulce y dejar secar. No debe aplicarse sobre superficies húmedas o en días de lluvia.



🔧 APLICACIÓN

- Soplete, pincel o rodillo. Reincorporar totalmente el sedimento blando antes de aplicar.

⚠️ RECOMENDACIONES GENERALES

- Preparar correctamente la superficie, facilita su trabajo.
- Mezclar muy bien el contenido del envase.
- No pintar en condiciones atmosféricas extremas o si se esperan lluvias en las próximas horas.
- Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo de la intemperie.
- Es una mezcla atóxica en condiciones normales de uso.
- Antes de comenzar el trabajo, consulte la Hoja de Seguridad del producto.